

Варианты применения материала для разных типов кровель:

Бетонное основание плоской кровли:

Рекомендуется наносить гидроизоляцию "ПБК HAVEG" в 2-3 слоя. Расход по бетону составит 1.2 - 1.8 л/м², в зависимости от ровности поверхности, количества слоев и температуры нанесения материала. Если поверхность гладкая с новой стяжкой, то и расход будет меньше, чем по старому выщербленному бетону. Толщина конечного слоя 1.0-1.5мм.

Себестоимость 1м² составит 132-200 руб./м²

Ремонт старой рулонной кровли.

Без съема старого покрытия (!). В зависимости от износа старого покрытия возможно нанесение в 2-3 слоя с частичным армированием стеклотканью. Стеклотканью армируются стыки старого рулонного материала, примыкания парапетов, выводы вентиляции, труб, коммуникаций на поверхности кровли. Расход материала в данном случае составит 1.5 - 2.0 л/м². Толщина слоя составит 1.2-1.7 мм.

Себестоимость 1м² с учетом стеклоткани составит 180-235 руб./м²

Устройство новой кровли с армированием стеклотканью.

Также без съема старого покрытия (!). Рекомендуется наносить материал в 3 слоя. Армирование всей поверхности стеклотканью. Расход составит 1.8-2.5 л/м². Толщина слоя составит 1.5-2.0 мм.

Себестоимость 1м² с учетом стеклоткани составит 248-325 руб./м²

Материал рекомендуется наносить при температуре окружающей среды не ниже -15°C. При этом температура самой поверхности должна быть на ниже +5°C. Температура самого материала "ПБК HAVEG" должна быть выше +15°C, для этого его достаточно ночь выдержать в отапливаемом помещении. Это актуально в холодное время года. Наносить нужно строго на сухую чистую поверхность. Материал возможно наносить как с помощью валика, кисти, так и с помощью промышленного краскопульта достаточной мощности. С помощью данных установок скорость нанесения достигает 1000м² за смену.

Данный материал обладает абсолютной водонепроницаемостью.

Варианты применения материала для фундамента, цоколя, антикоррозийной обработке металла и пр. можно найти в Рекомендациях по применению!